

# Краска для потолков ARIDAL i1



Водно-дисперсионная акриловая краска для потолков сухих помещений ARIDAL i1

Высокоукрывистая краска повышенной белизны, предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений по оштукатуренным (кроме известковых штукатурок), бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, гипсовым, гипсокартонным, гипсоволокнистым поверхностям (новым и ранее окрашенным), а так же специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности, не требующие влажной уборки.

Краска светостойкая, не желтеет во время эксплуатации. В состав входят специальные компоненты, которые препятствуют разбрызгиванию краски во время нанесения.

## Технические характеристики

Цвет	Белый
Внешний вид	Густая тиксотропная краска
Вид высохшего слоя	Однородное матовое покрытие
Степень глянца	Глубокоматовая
Белизна	Не менее 95 %
Расход	180-200 г/м <sup>2</sup> в один слой нанесения на гладкую поверхность
Сухой остаток	61%
Плотность	1,4 кг/дм <sup>3</sup>
Разбавление	Водой, не более 5%
Базы и колеровка	Выпускается в Базе А
Инструмент	Кисть, валик, распылитель
Межслойная сушка	1 час
Время высыхания	2 часа
Упаковка	Ведро пластиковые 1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.

## Применение

Непосредственно перед нанесением краску следует тщательно перемешать. Применять при температуре не ниже +8°C и влажности не более 80%.

При работе над одним помещением необходимо использовать краску из одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. При использовании краски из разных партий или же колерованной краски состав необходимо перемешать

в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски потолка одного помещения.

## Подготовка поверхности

Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь возраст не менее 28 суток. Поверхность перед нанесением должна быть сухой и очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. Поверхности, зараженные грибком, мхом и т.п. - тщательно очистить и обработать биоцидным раствором без последующего промывания.

Разделительные вещества мел, известь, песок, отслаивающиеся старые покрытия удалить. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью штукатурки, шпатлевки. Высохшую шпатлевку отшлифовать наждачной бумагой, поверхность обеспылить, после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку.

Перед нанесением краски поверхность загрунтовать воднодисперсионным акриловым грунтом **Aridal G1**. Для мелящихся и осыпающихся оснований рекомендуется применить грунтовку **Aridal G2**. В случае нанесения краски на глянцевые покрытия, старые масляные краски и эмали, поверхность обработать мелкой шкуркой, очистить от образования пыли и загрунтовать грунтом по старой краске **Aridal G6**.

Основания, окрашенные силикатными, известково-цементными и кремнийорганическими красками должны быть полностью очищены от красочного слоя. На акриловые лакокрасочные покрытия допускается наносить краску без предварительного грунтования.

## Разбавление

При нанесении кистью или валиком для первого слоя краску разбавить водой до 5 % по объёму, для последующих слоев не разбавлять. При нанесении краскораспылителем - до 10 % по объёму. Краску разбавлять непосредственно перед нанесением.

## Нанесение

Наносить кистью, валиком или распылителем с форсункой диаметром не менее 1,8 мм. При нанесении валиком краску следует наносить перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности.

Для получения однородного цвета окрашиваемой поверхности краску наносить в два слоя на чистую сухую подготовленную поверхность. Каждый слой следует наносить от угла до угла без перерывов в нанесении для избежания видимых стыков. Второй слой наносить только после высыхания первого слоя. Инструменты после окончания работ промыть водой.

## Время высыхания

При температуре  $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$  и влажности 65% время высыхания до отлипа составляет 1 час, межслойная сушка - 1 час, полное высыхание - 2 часа. При более низких температурах и повышенной влажности время высыхания увеличивается.

## Колеровка

Краска выпускается в Базе А и рекомендуется для окраски потолков в насыщенный белый цвет. При необходимости состав возможно подколоровать.

При окрашивании потолков в пастельные тона, для колерования рекомендуется использовать краску для стен и потолков **Aridal i2**, а для колеровки в яркие цвета **Aridal i4** в Базе С.

В случае окрашивания поверхности в яркие неукрывистые цвета, рекомендуется предварительно нанести слой белой краски заколерованной в похожий оттенок или выровнять цвет стен при помощи укрывающего грунта **Aridal G7**.

## Меры предосторожности

При работах внутри помещения не наносить на замерзшие или сильно нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.

## Проведение работ

При работе избегайте продолжительного воздействия пыли или окрасочного тумана с глазами или постоянного контакта с кожей, используйте респиратор. Для защиты рук применяйте резиновые перчатки. Закрывайте тару после каждого использования. После завершения работ тщательно помойте руки.

## Утилизация

Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.

## Хранение

В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5 °С до +30 °С, предохранять от прямых солнечных лучей. Не замораживать.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Наша компания постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.